



## INFORMATION

### SURFACOTE 480

Phosphatation au zinc à couche épaisse (sans nickel)



SURFACOTE 480, grossissement 500 fois

SURFACOTE 480, grossissement 1000 fois

#### Structure

Gros cristaux

Poids de la couche à 15 – 30 g/m<sup>2</sup>

#### Application

Surface en acier.

Procédé utilisable par immersion.

Excellente protection contre la corrosion en combinaison avec SURFASEAL 85, SURFASEAL 100

Egalement adapté pour la déformation à froid.

#### Additifs au bain de phosphatation

SURFACOTE 480 (sert aussi bien de concentré initial que de concentré additionnel)

Pour toutes informations complémentaires, nos conseillers techniques sont à votre disposition.

KIESOW-France, 34 rue de Verdun,  
F-69100 VILLEURBANNE  
Tél : +33.(0)4.78.79.25.11  
fax : +33.(0)4.78.80.57.61  
Site internet : [www.kiesow.fr](http://www.kiesow.fr)  
email : [commande@kiesow-france.fr](mailto:commande@kiesow-france.fr)  
N°SIRET : 95751526500024  
Capital : 150 227€